



TRE EMME S.p.A.

MANIFATTURA MARCHIGIANA MACERATA

Via dell'Artigianato, 22
62020 S. Angelo in Pontano (MC) - Italy
Tel +39 0733.663316 / 663334 / 663416 - Fax +39 0733.663417
Codice fiscale e n° registro imprese Macerata 00860500438
P.IVA IT00860500438 - V.A.T. reg IT00860500438
REA Macerata 100692
Cap. Soc. Euro 870.000,00 i.v.
www.geko.net - info@geko.net

Scheda Tecnica – Technical data sheet

SIGNAL HDPE

Nastro Segnaletico - Barrier tape

Descrizione Articolo: Nastro segnaletico (film trasparente) in polietilene alta densità. Stampato ad inchiostro a base di acqua (bianco e rosso o giallo e nero).

Item Description: Barrier tape (transparent film) extruded in High density polyethylene, printed with water based inks (red/white or black/yellow).

Risultati delle Prove Test Results.

Descrizione Prova Test description	Unità Unit	Valore Medio Average value
Spessore Totale Total Thickness	my	16,43 +/- 3,21
Fattore di rottura a snervamento Yield Factor	N/mm	$(3,79 +/- 0,09) \times 10^{-1}$
Fattore di rottura massima Maximum factor at breaking point	N/mm	$(3,29 +/- 0,20) \times 10^{-1}$
Allungamento a snervamento Elongation at Yield point	%	9,03 +/- 3,33
Sforzi a snervamento Stress at Yield point	N/mm ²	28,46 +/- 2,64
Resistenza a Trazione Traction resistance	N/mm ²	27,78 +/- 3,71
Allungamento a rottura Elongation at breaking point	%	135,65 +/- 66,76
Modulo di elasticità Modulus of elasticity	N/mm ²	647,74 +/- 175,61



I valori sopraindicati risultano da una media riscontrata sulla nostra produzione standard e quindi non costituiscono motivo di vincolo da parte della Tre Emme. L'utilizzatore, in ogni caso dovrà, con prove pratiche, accertare la rispondenza dei vari prodotti all'uso al quale destinarli, assumendosi ogni rischio e responsabilità derivanti dall'uso stesso. I valori sopraindicati potranno essere variati in qualsiasi momento, per necessità produttive o per aggiornamenti tecnici.